

Moteado

SCHEDA TECNICA Technical Data Sheet

Pellame	Bovino europeo	Raw material	European bovine hide
Concia	Al cromo	Tannage	Chrome tanning
Tintura	All'anilina	Dyeing	Aniline dyed
Rifinitura	Pigmentata e aniline	Finish	Pigments and anilines
Tipologia	Scamosciato, carteggiato	Leather type	Suede, hand buffed
Superficie media	5,00 m ²	Average size	55.00 SqFt
Spessore	1,3-1,5 mm	Thickness	1.3-1.5 mm

Parametro Test	METODO DI PROVA Test method	VALORI GARANTITI Minimal Value
Solidità del colore allo strofinio a secco Dry rubbing fastness	UNI EN ISO 11640	20 cicli ≥ 2 Scala grigi 20 cycles ≥ 2 Grey scale
Solidità del colore allo strofinio a umido Wet rubbing fastness	UNI EN ISO 11640	5 cicli ≥ 2 Scala grigi 5 cycles ≥ 2 Grey scale
Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino Alkaline perspiration rubbing fastness	UNI EN ISO 11640	5 cicli ≥ 2 Scala grigi 5 cycles ≥ 2 Grey scale
Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno Light fastness to artificial Xenon light	UNI EN ISO 105 B01 UV	72 h ≥ 4 Scala dei blu 72 h ≥ 4 Blue scale
Determinazione del pH Determination of pH	UNI EN ISO 4050	pH ≥ 3,5
Indice di differenza (solo per pH < 4) Difference figure (only for pH < 4)	UNI EN ISO 4050	ΔpH ≤ 0,7
Resistenza allo strappo pantalone Tear strength – Single edge tear	UNI EN ISO 3377-1	≥ 20 N
Reazione al fuoco Burning behaviour	BS 5852 PART 0+1 EN 1021-1/2	Passa il test Pass

Per motivi tecnici non è possibile garantire la stessa tonalità di colore tra una partita e l'altra.
Due to technical reasons, it is not possible to guarantee the same color tone from one lot to another.

REV.24-00

CUOIUM

cuoium@cuoium.com
www.cuoium.com