

## SCHEDA TECNICA Technical Data Sheet

|                  |                                      |              |                                              |
|------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| Pellame          | Bovino europeo                       | Raw material | European bovine hide                         |
| Concia           | Al cromo                             | Tannage      | Chrome tanning                               |
| Tintura          | All'anilina                          | Dyeing       | Aniline dyed                                 |
| Rifinitura       | Resine e cere paraffinate            | Finish       | Waxes and paraffin resins                    |
| Tipologia        | Fiore corretto leggermente nabuccato | Leather type | Top grain leather with a light nubuck effect |
| Superficie media | 5,00 m <sup>2</sup>                  | Average size | 54.00 SqFt                                   |
| Spessore         | 1,4-1,6 mm                           | Thickness    | 1.4-1.6 mm                                   |

| Parametro<br>Test                                                                                | METODO DI<br>PROVA<br>Test method         | VALORI GARANTITI<br>Minimal Value                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Solidità del colore allo strofinio a secco<br><i>Dry rubbing fastness</i>                        | I.U.F. 450 –<br>UNI EN ISO 11640          | 50 cicli ≥ 3 Scala grigi<br>50 cycles ≥ 3 Grey scale |
| Solidità del colore allo strofinio a umido<br><i>Wet rubbing fastness</i>                        | I.U.F. 450-<br>UNI EN ISO 11640           | 20 cicli ≥ 3 Scala grigi<br>20 cycles ≥ 3 Grey scale |
| Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno<br><i>Light fastness to artificial Xenon light</i> | I.U.F. 402-<br>UNI 9427                   | ≥ 3 Scala dei blu<br>≥ 3 Blue scale                  |
| Resistenza allo strappo pantalone<br><i>Tear strength – Single edge tear</i>                     | I.U.P. 8 -<br>UNI EN ISO 3377             | ≥ 40 N                                               |
| Resistenza alla trazione<br><i>Tensile strength</i>                                              | I.U.P. 6<br>UNI 3376                      | ≥ 1200 N                                             |
| Reazione al fuoco<br><i>Burning behaviour</i>                                                    | EN 1021-1/2<br>BS 5852-1/2<br>TB 117:2013 | Passa il test<br>Pass                                |

Per motivi tecnici non è possibile garantire la stessa tonalità di colore tra una partita e l'altra.

*Due to technical reasons it is not possible to guarantee the same color tone from one lot to another.*