

Anticato

SCHEDA TECNICA Technical Data Sheet

Pellame	Bovino europeo ed extraeuropeo	Raw material	European and extra-European bovine hide
Concia	Al cromo	Tannage	Chrome tanning
Tintura	All'anilina	Dyeing	Aniline dyed
Rifinitura	Resine poliuretaniche, nuvolatura bicolore	Finish	Polyurethane resins, twotone cloudy effect
Tipologia	Smerigliato	Leather type	Corrected grain
Superficie media	> 4,20 m ²	Average size	>45.20 SqFt
Spessore	0,9-1,1 mm	Thickness	0.9-1.1 mm

Parametro Test	METODO DI PROVA Test method	VALORI GARANTITI Minimal Value
Solidità del colore allo strofinio a secco Dry rubbing fastness	UNI EN ISO 11640	500 cicli ≥ 4 Scala grigi 500 cycles ≥ 4 Grey scale
Solidità del colore allo strofinio a umido Wet rubbing fastness	UNI EN ISO 11640	250 cicli ≥ 4 Scala grigi 250 cycles ≥ 4 Grey scale
Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino Alkaline perspiration rubbing fastness	UNI EN ISO 11640	80 cicli ≥ 3/4 Scala grigi 80 cycles ≥ 3/4 Grey scale
Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno Light fastness to artificial Xenon light	UNI EN ISO 105 B02	≥ 5 Scala dei blu ≥ 5 Blue scale
Adesione della rifinitura Adhesion of finish	UNI EN ISO 11644	≥ 2 N/10mm
Resistenza alla flessione Flexing endurance	UNI EN ISO 5402	>20.000 Cicli nessun danno >20.000 Cycles no damage
Determinazione del pH Determination of pH	UNI EN ISO 4050	pH ≥ 3,2
Resistenza allo strappo pantalone Tear strength – Single edge tear	UNI EN ISO 3377-1	≥ 20 N

REV.24-00

CUOIUM

cuoium@cuoium.com
www.cuoium.com