

Anticato

CUOIUM

Anticato





312



308



330



317

Caratteristiche tecniche

Pellame	Bovino europeo ed extraeuropeo
Concia	Al cromo
Tintura	All'anilina
Rifinitura	Resine poliuretatiche, nuvolatura bicolore
Tipologia	Smerigliato
Superficie media	> 4,20 m ²
Spessore	0,9-1,1 mm

Technical characteristics

Raw material	European and extra-European bovine hide
Tannage	Chrome tanning
Dyeing	Aniline dyed
Finish	Polyurethane resins, twotone, cloudy effect
Leather type	Corrected grain
Average size	>45.20 SqFt
Thickness	0.9-1.1 mm

Anticato standards

• Solidità del colore allo strofinio a secco Dry rubbing fastness	UNI EN ISO 11640	500 cicli ≥ 4 Scala grigi 500 cycles ≥ 4 Grey scale
• Solidità del colore allo strofinio a umido Wet rubbing fastness	UNI EN ISO 11640	250 cicli ≥ 4 Scala grigi 250 cycles ≥ 4 Grey scale
• Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino Alkaline perspiration rubbing fastness	UNI EN ISO 11640	80 cicli ≥ 3/4 Scala grigi 80 cycles ≥ 3/4 Grey scale
• Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno Light fastness to artificial Xenon light	UNI EN ISO 105 B02	≥ 5 Scala dei blu ≥ 5 Blue scale
• Adesione della rifinitura Adhesion of finish	UNI EN ISO 11644	≥ 2 N/10mm
• Resistenza alla flessione Flexing endurance	UNI EN ISO 5402	>20.000 Cicli nessun danno >20.000 Cycles no damage
• Determinazione del pH Determination of pH	UNI EN ISO 4050	pH ≥ 3,2
• Resistenza allo strappo pantalone Tear strength – Single edge tear	UNI EN ISO 3377-1	≥ 20 N
• Reazione al fuoco Burning behaviour	(EN 1021 -1/2) (BS 5852 - 1/2) (TB 117: 2013)	Passa il test Pass