

Crocodile

SCHEDA TECNICA Technical Data Sheet

Pellame	Bovino europeo	<i>Raw material</i>	<i>European bovine hide</i>
Concia	Al cromo	<i>Tannage</i>	<i>Chrome tanning</i>
Tintura	All'anilina	<i>Dyeing</i>	<i>Aniline dyed</i>
Rifinitone	Con resine e cere paraffinate	<i>Finish</i>	<i>With resins and paraffin waxes</i>
Tipologia	Fiore corretto	<i>Leather type</i>	<i>Top grain</i>
Superficie media	5,00 m ²	<i>Average size</i>	<i>54.00 SqFt</i>
Spessore	1,1-1,3 mm	<i>Thickness</i>	<i>1.1-1.3 mm</i>

Parametro <i>Test</i>	METODO DI PROVA <i>Test method</i>	VALORI GARANTITI <i>Minimal Value</i>
Solidità del colore allo strofinio a secco <i>Dry rubbing fastness</i>	I.U.F. 450 – UNI EN ISO 11640	500 cicli ≥ 3 Scala grigi <i>500 cycles ≥ 3 Grey scale</i>
Solidità del colore allo strofinio a umido <i>Wet rubbing fastness</i>	I.U.F. 450- UNI EN ISO 11640	20 cicli ≥ 3 Scala grigi <i>20 cycles ≥ 3 Grey scale</i>
Resistenza alla luce <i>Light fastness</i>	I.U.F. 402- UNI 9427	≥ 3 Scala dei blu ≥ 3 Blue scale
Resistenza allo strappo pantalone <i>Tear strength – Single edge tear</i>	I.U.P. 8 - UNI EN ISO 3377	> 40 N
Resistenza alla trazione <i>Tensile strength</i>	I.U.P. 6 UNI 3376	≥ 1200 N

Per motivi tecnici non è possibile garantire la stessa tonalità di colore tra una partita e l'altra.

Due to technical reasons it is not possible to guarantee the same color tone from one lot to another.

REV.24-00

CUOIUM

cuoium@cuoium.com
www.cuoium.com