

Cuoio Crosta

SCHEDA TECNICA Technical Data Sheet

Pellame	Bovino europeo	Raw material	European bovine hide
Concia	Al cromo	Tannage	Chrome tanning
Tintura	All'anilina	Dyeing	Aniline dyed
Rifinitura	Pigmentata	Finish	Pigmented
Tipologia	Fiore corretto	Leather type	Top grain
Superficie media	1,6 – 1,8 m ²	Average size	17-19 SqFt
Spessore	1,8-2,0 mm	Thickness	1,8-2,0 mm

Parametro Test	METODO DI PROVA Test method	VALORI GARANTITI Minimal Value
Solidità del colore allo strofinio a secco Dry rubbing fastness	UNI EN ISO 11640	1000 cicli ≥ 4 Scala grigi 1000 cycles ≥ 4 Grey scale
Solidità del colore allo strofinio a umido Wet rubbing fastness	UNI EN ISO 11640	250 cicli ≥ 4 Scala grigi 250 cycles ≥ 4 Grey scale
Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno Light fastness to artificial Xenon light	UNI EN ISO 105 B02	72h espos. ≥ 4 Scala grigi 72h expos. ≥ 4 Grey scale
Resistenza alla flessione Flexing endurance	UNI EN ISO 5402	>20.000 Cicli nessun danno >20.000 Cycles no damage
Resistenza al fuoco Burning behaviour	BS 5852-1/2 EN 1021-1/2	Passa il test Pass

REV.24-00