

Etoile

CUOIUM


Etoile



5006



5081



5091



5001



5002



5015



5011




5017



5019



5080



5018



5014



5021



5032



5035



5012



5042



5043



5065



5060



5061



5062




5052



5083



5084



5085



5010

Caratteristiche tecniche

Pellame	Bovino europeo
Concia	Al cromo
Tintura	All'anilina
Rifinitura	Semi Anilina
Tipologia	Pieno fiore
Superficie media	4,50-4,80 m ²
Spessore	1,0-1,2 mm

Technical characteristics

Raw material	European bovine hide
Tanning	Chrome tanning
Dyeing	Aniline dyed
Finish	Semi Aniline
Leather type	Full grain
Average size	48.00-52.00 SqFt
Thickness	1.0-1.2 mm

Etoile standards

• Solidità del colore allo strofinio a secco Dry rubbing fastness	(UNI EN ISO 11640)	80 cicli > 3 Scala grigi 80 cycles > 3 Grey scale
• Solidità del colore allo strofinio a umido Wet rubbing fastness	(UNI EN ISO 11640)	30 cicli > 3 Scala grigi 30 cycles > 3 Grey scale
• Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino Alkaline perspiration rubbing fastness	(UNI EN ISO 11640)	20 cicli > 3 Scala grigi 20 cycles > 3 Grey scale
• Resistenza alla luce Light fastness	(UNI EN ISO 105 B02)	≥ 3 Scala dei blu ≥ 3 Blue scale
• Reazione al fuoco Burning behaviour	(BS 5852 Part 1/2) (EN 1021-1/2) (TB 117-2013)	Passa il test Pass

