

Elephant Vintage

SCHEDA TECNICA Technical Data Sheet

Pellame	Bovino europeo	Raw material	European bovine hides
Concia	Al cromo	Tannage	Chrome tanning
Tintura	All'anilina	Dyeing	Aniline dyed
Rifinitura	Pigmentata	Finish	Pigmented
Tipologia	Pieno fiore carteggiato a mano con effetto	Leather type	Full grain hand-sanded with vintage effect
Superficie media	4,50-5,00 m ²	Average size	48.00-53.00 SqFt
Spessore	2,7 -3,0 mm	Thickness	2.7-3.0 mm

Parametro Test	METODO DI PROVA Test method	VALORI GARANTITI Minimal Value
Solidità del colore allo strofinio a secco <i>Dry rubbing fastness</i>	UNI EN ISO 11640	100 cicli ≥ 4 Scala grigi 100 cycles ≥ 4 Grey scale
Solidità del colore allo strofinio a umido <i>Wet rubbing fastness</i>	UNI EN ISO 11640	50 cicli ≥ 4 Scala grigi 50 cycles ≥ 4 Grey scale
Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino <i>Alkaline perspiration rubbing fastness</i>	UNI EN ISO 11640	20 cicli ≥ 4 Scala grigi 20 cycles ≥ 4 Grey scale
Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno <i>Light fastness to artificial Xenon light</i>	UNI EN ISO 105 B02	≥ 3 Scala dei blu ≥ 3 Blue scale
Resistenza allo strappo pantalone <i>Tear strength – Single edge tear</i>	UNI EN ISO 3377-1	≥ 20 N
Resistenza alla trazione <i>Tensile strength</i>	UNI 3376	≥ 1200 N
Reazione al fuoco <i>Burning behaviour</i>	BS 5852 - 1/2 EN 1021 - 1/2 TB 117 : 2013	Passa il test Pass

Per motivi tecnici non è possibile garantire la stessa tonalità di colore tra una partita e l'altra.

Due to technical reasons it is not possible to guarantee the same color tone from one lot to another.

REV.24-00

CUOIUM

cuoium@cuoium.com
www.cuoium.com