

## SCHEDA TECNICA Technical Data Sheet

|                  |                          |              |                      |
|------------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| Pellame          | Bovino europeo           | Raw material | European bovine hide |
| Concia           | Al cromo                 | Tannage      | Chrome tanning       |
| Tintura          | All'anilina              | Dyeing       | Aniline dyed         |
| Rifinitura       | Semi anilina             | Finish       | Semi aniline         |
| Tipologia        | Pieno fiore              | Leather type | Full grain           |
| Superficie media | 4,50-4,80 m <sup>2</sup> | Average size | 48.00-52.00 SqFt     |
| Spessore         | 1,0-1,2 mm               | Thickness    | 1.0-1.2 mm           |

| Parametro<br>Test                                                                                   | METODO DI<br>PROVA<br>Test method         | VALORI GARANTITI<br>Minimal Value                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Solidità del colore allo strofinio a secco<br>Dry rubbing fastness                                  | UNI EN ISO 11640                          | 80 cicli ≥ 3 Scala grigi<br>80 cycles ≥ 3 Grey scale |
| Solidità del colore allo strofinio a umido<br>Wet rubbing fastness                                  | UNI EN ISO 11640                          | 30 cicli ≥ 3 Scala grigi<br>30 cycles ≥ 3 Grey scale |
| Solidità del colore allo strofinio<br>con sudore alcalino<br>Alkaline perspiration rubbing fastness | UNI EN ISO 11640                          | 20 cicli ≥ 3 Scala grigi<br>20 cycles ≥ 3 Grey scale |
| Resistenza alla luce<br>Light fastness                                                              | UNI EN ISO 105 B02                        | ≥ 3 Scala dei blu<br>≥ 3 Blue scale                  |
| Resistenza al fuoco<br>Burning behavior                                                             | BS 5852-1/2<br>EN 1021-1/2<br>TB 117:2013 | Passa il test<br>Pass                                |



REV.25-00