

Old America

SCHEDA TECNICA Technical Data Sheet

Pellame	Bovino europeo	Raw material	European bovine hide
Concia	Al cromo	Tannage	Chrome tanning
Tintura	All'anilina	Dyeing	Aniline dyed
Rifinitura	Resine, aniline e cere	Finish	Aniline, resins and waxes
Tipologia	Fiore, grana naturale	Leather type	Natural top-grain leather
Superficie media	< 5,00 m ²	Average size	< 54.00 SqFt
Spessore	0,9-1,0 mm	Thickness	0.9-1.0 mm

Parametro Test	METODO DI PROVA Test method	VALORI GARANTITI Minimal Value
Solidità del colore allo strofinio a secco Dry rubbing fastness	UNI EN ISO 11640	50 cicli ≥ 3 Scala grigi 50 cycles ≥ 3 Grey scale
Solidità del colore allo strofinio a umido Wet rubbing fastness	UNI EN ISO 11640	20 cicli ≥ 3 Scala grigi 20 cycles ≥ 3 Grey scale
Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino Alkaline perspiration rubbing fastness	UNI EN ISO 11640	20 cicli ≥ 2 Scala grigi 20 cycles ≥ 2 Grey scale
Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno Light fastness to artificial Xenon light	UNI EN ISO 105 B01	≥ 2/3 Scala dei blu ≥ 2/3 Blue scale
Resistenza alla flessione Flexing endurance	UNI EN ISO 5402	>50.000 Cicli nessun danno >50,000 Cycles no damage
Determinazione del pH Determination of pH	UNI EN ISO 4050	pH ≥ 3,5
Indice di differenza (solo per pH<4) Difference figure (only for pH <4)	UNI EN ISO 4050	ΔpH ≤ 0,7
Resistenza allo strappo pantalone Tear strength – Single edge tear	UNI EN ISO 3377-1	≥ 20 N
Reazione al fuoco Burning behaviour	BS 5852 PART 0+1 EN 1021-1/2	Passa il test Pass

Per motivi tecnici non è possibile garantire la stessa tonalità di colore tra una partita e l'altra.

Due to technical reasons it is not possible to guarantee the same color tone from one lot to another.

REV.24-00

CUOIUM

cuoium@cuoium.com
www.cuoium.com