

Sinfonia

CUOIUM

Sinfonia



S8023



S8031



S8030



S8032



S8092

Caratteristiche tecniche

Pellame	Bovino europeo
Concia	Al cromo
Tintura	All'anilina
Rifinitura	All'anilina
Tipologia	Pieno fiore anilina
Superficie media	> 4,50 m ²
Spessore	1,5-1,7 mm

Technical characteristics

Raw material	European bovine hide
Tanning	Chrome tanning
Dyeing	Aniline dyed
Finish	Aniline
Leather type	Full grain aniline
Average size	> 48.00 SqFt
Thickness	1.5-1.7 mm

Sinfonia standards

• Solidità del colore allo strofinio a secco Dry rubbing fastness	UNI EN ISO 11640	50 cicli ≥ 3 Scala grigi 50 cycles ≥ 3 Grey scale
• Solidità del colore allo strofinio a umido Wet rubbing fastness	UNI EN ISO 11640	20 cicli ≥ 3 Scala grigi 20 cycles ≥ 3 Grey scale
• Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino Alkaline perspiration rubbing fastness	UNI EN ISO 11640	20 cicli ≥ 3 Scala grigi 20 cycles ≥ 3 Grey scale
• Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno Light fastness to artificial Xenon light	UNI EN ISO 105 B02	≥ 3 Scala dei blu ≥ 3 Blue scale
• Adesione della rifinitura Adhesion of finish	UNI EN ISO 11644	≥ 2 N/10mm
• Determinazione del pH Determination of pH	UNI EN ISO 4050	pH ≥ 3,2
• Indice di differenza (solo per pH < 4) Difference figure (only for pH < 4)	UNI EN ISO 4050	ΔpH ≤ 0,7
• Resistenza allo strappo pantalone Tear strength – Single edge tear	UNI EN ISO 3377-1	> 20 N
• Reazione al fuoco Burning behaviour	(BS 5852 Part 0+1) (EN 1021-1/2) (TB 117:2013)	Passa il test Pass