

Tejus Classic

SCHEDA TECNICA Technical Data Sheet

Pellame	Bovino europeo	Raw material	European bovine hide
Concia	Al cromo	Tannage	Chrome tanning
Tintura	All'anilina	Dyeing	Aniline dyed
Rifinitone	Resine poliuretatiche	Finish	Polyurethane resins
Tipologia	Fiore corretto stampato animalier	Leather type	Top-grain leather embossed with animalier pattern
Superficie media	3,0 m ²	Average size	32.00 SqFt
Spessore	1,0-1,2 mm	Thickness	1.0-1.2 mm

Parametro Test	METODO DI PROVA Test method	VALORI GARANTITI Minimal Value
Solidità del colore allo strofinio a secco Dry rubbing fastness	UNI EN ISO 11640	500 cicli ≥ 3/4 Scala grigi 500 cycles ≥ 3/4 Grey scale
Solidità del colore allo strofinio a umido Wet rubbing fastness	UNI EN ISO 11640	250 cicli ≥ 3/4 Scala grigi 250 cycles ≥ 3/4 Grey scale
Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino Alkaline perspiration rubbing fastness	UNI EN ISO 11640	80 cicli ≥ 3/4 Scala grigi 80 cycles ≥ 3/4 Grey scale
Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno Light fastness to artificial Xenon light	UNI EN ISO 105 B02	4 Scala dei blu 4 Blue scale
Adesione della rifinitone Adhesion of finish	UNI EN ISO 11644	≥ 2 N/10mm
Resistenza alla flessione Flexing endurance	UNI EN ISO 5402	≥50.000 Cicli nessun danno ≥50.000 Cycles no damage
Determinazione del pH Determination of pH	UNI EN ISO 4050	pH ≥ 3
Indice di differenza (solo per pH<4) Determination of pH	UNI EN ISO 4050	ΔpH ≤ 0,7
Resistenza allo strappo pantalone Tear strength – Single edge tear	UNI EN ISO 3377-1	≥20 N
Reazione al fuoco Burning behavior	BS 5851 PART 1/2 EN 1021 - 1/2 TB 117 - 2013	Passa il test Pass

REV.24-00

CUOIUM

cuoium@cuoium.com
www.cuoium.com